



E-サイトプライマー II

E-サイトプライマー II は、密着性を重視し、常温から焼付まで幅広い仕様に耐えられます。また、鉄以外に非鉄金属にもご使用いただけるオールラウンドプライマーとなっております。

◎ 特徴

1. 密着性能が優れている。
2. 常乾～焼付(160°C×20分)まで可能。
3. RoHS 対応。
4. エアスプレー、エアレススプレーが可能。
5. フタルサイトシンナーの他、ラッカーシンナー、エナメルシンナーの使用が可能です。
6. 一回塗りで厚塗りが可能。(但し硬化が遅くなります。)
7. ブラッシングを起こさない。
8. 塗り重ね性良好。

◎ 用途

鋼鉄構造物、配電盤、スチール家具、工作機械、産業機械、農機具等各種金属製品の下塗。

◎ 使用上の注意

よく攪拌してご使用いただきますようお願い致します。

◎ 上塗適合性

1. フタル酸
2. ウレタン(二液型)
3. メラミン(焼付型)
4. アクリル(焼付型)

*常乾で強溶剤のものは、一度試してからご使用下さい。

◎ 塗装仕様

塗料	塗装法	膜厚	シンナー	希釈率
E-サイトプライマー II	エアスプレー	20～30μ	フタルサイトシンナー	20～30%
	エアレススプレー	20～30μ		10～20%

◎ 塗布量

塗料	塗布量1回塗り	塗布面積1回塗り
E-サイトプライマー II	0.18～0.2kg/30μ/m ²	5.0～5.6m ² /30μ/kg

色 相 グレー

荷 姿 16kg

齋藤塗料株式会社

本社・工場

〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北 3-2-4

TEL (06)6301-4631 FAX (06)6306-0831

E-mail : info@saito-paint.co.jp



JQA-QM6668