



アクリサイトUB - 50

アクリサイトUB - 50はアクリルを樹脂成分とした塗料で、塗膜が硬く、耐薬品性、耐汚染性、耐黄変性に優れた焼付型アクリル樹脂塗料で幅広い用途に使用できます。

(特長)

1. 作業性に優れています。
2. 肉持感、光沢が優れています。
3. 耐薬品性、汚染性、耐食性、金属に対する密着性が優れています。

(使用方法)

塗装方法	エアースプレー	エアレススプレー	静電塗装	浸漬塗装
塗料粘度(秒)	15 ~ 25	25 ~ 35	13 ~ 20	13 ~ 20
希釈率 塗料	100	100	100	100
重量比 シンナー	20 ~ 30	10 ~ 20	35 ~ 25	35 ~ 25
セッティング時間	10 ~ 20分			
焼付条件	150 ± 5 × 20 ± 5分			

1. 被塗物の錆、ごみ、油分、水分等の汚れを十分除去して下さい。
2. 使用前には十分攪拌して下さい。
3. 希釈にはアクリサイトシンナー(各種)をご使用下さい。

(用途)

鋼製家具、電気機器、配電盤、ガス器具、その他一般金属製品

(色相、入り目)

エナメル各色

16kg、4kg

(塗料性状)

項目	規格		条件
	ホワイト	ブラック	
粘度(KU)	76 ± 10	76 ± 10	20
密度(g/ml)	1.36 ± 0.05	0.98 ± 0.05	20
不揮発分(%)	66 ± 3	49 ± 3	105、3時間

齋藤塗料株式会社

本社・工場
〒532-0032 大阪市三津屋北 3-2-4
TEL(06)6301-4631 FAX(06)6306-0831
URL: <http://www.saito-paint.co.jp>
E-mail: info@saito-paint.co.jp



JQA-QM6668