



# ラッカーネオクリスタリー

(ホルムアルデヒド放散等級F 日塗工認定 S13004)

ラッカーネオクリスタリーはハイソリッドラッカーで耐候性に強く、肉厚・光沢・隠蔽性に優れています。

## \* 特徴

- 肉厚良好(ハイソリッドラッカー)です
- 耐候性良好です。
- 隠蔽性良好です。
- 作業性・光沢良好です。
- 無鉛化対応可能です。

## \* 使用方法

塗装方法	エアースプレー	エアレススプレー	刷毛・ローラー
塗料粘度(秒)	10~15	20~30	—————
希釈率 塗料 (重量)シンナー	100 70~100	100 50~70	100 10~20
セッティング時間	10分間以上		
乾燥条件	常温乾燥(25 )指触乾燥10~20分・硬化乾燥1時間以上		

- \* 被塗物の錆、ごみ、油脂分、水分等は完全に除去してください。
- \* 使用前に十分攪拌して下さい。
- \* 希釈にはラッカーシンナーをご使用下さい。

## \* 用途

金属製品・家具・木工製品 etc.

## \* 保存期間

6ヶ月

## \* 入り目

原色 16kg・4kg 調色品 16kg

# 齋藤塗料株式会社

本社・工場  
〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北 3-2-4  
TEL(06)6301-4631 FAX(06)6306-0831  
URL:<http://www.saito-paint.co.jp>  
E-mail:[info@saito-paint.co.jp](mailto:info@saito-paint.co.jp)



JQA-QM6668