



GCコートホワイト

F☆☆☆☆ 日塗工認定 S13008(金属・木工用ラッカーサフェサー)

GCコートホワイトは従来のラッカーサフェサーに比べて研磨性又(シナベニア等)木目に対しての目詰り性が良く、上塗りの吸い込みの少ない塗料として開発致しました。
室内でもご使用頂くことができます。

◎特 長

- ① 肉厚があります。
- ② 研磨性が良いです。
- ③ 木目に対して目詰り性が良いです(シナベニヤ等)。
- ④ 上塗りの吸い込みが少ないです。

◎塗装仕様

素地調整	金属・被塗物のゴミ、油分、水分等を十分除去して下さい。 木工・素地研磨 (180~250ペーパー)	
塗料調整	エアースプレー	エアレススプレー
シンナー	ラッカーシンナー	ラッカーシンナー
希釈率	100~110%	50~60%
粘 度	25±5秒	30±5秒
膜 厚	20±5μ	30±5μ

乾 燥 性:

指触乾燥 5~10分 (常温) 硬化乾燥 1~2時間 (常温)

塗 布 量:

0.08~0.1kg/m²

塗布面積:

11~12m²/kg

色 目:

ホワイト

容 量:

16kg

齋藤塗料株式会社

本社・工場
〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北 3-2-4
TEL (06)6301-4631 FAX (06)6306-0831
E-mail : info@saito-paint.co.jp



JQA-QM6668