

マジッククリヤー

(メラミン樹脂塗料をタッチアップ塗料に転換)

斎藤塗料株式会社

本社・工場 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北3-2-4

TEL 06-6301-4631 FAX 06-6306-0831

E-mail info@saito-paint.co.jp

URL <http://www.saito-paint.co.jp>



マジッククリヤー

(メラミン樹脂塗料をタッチアップ塗料に転換)

特徴

- ✦ 焼付けメラミン樹脂塗料が『マジッククリヤー』を混入することにより、自然乾燥型塗料に変身します。
- ✦ 補修用各種塗料の調色が不要となり、その時間と経費が節約されます。
- ✦ 色違いによる諸問題が皆無となります。
- ✦ 『マジッククリヤー』混入後のエナメルはゲル化しませんので長期の保存ができます。
- ✦ 塗装物により、メラミン焼付け不能個所の塗装又は、低温焼付けの必要な場合、及び塗装物の納期が急がれる時には
非常にお役に立ちます。

以上『マジッククリヤー』の特徴の一例ですが御使用方法により数限りない特徴が生まれてまいります。



取り扱い

1. 若干ツヤがひける場合があります
 2. 若干色が変わる場合があります。
 3. メラミン樹脂塗料のみ使用できます。
- * 取り扱い上の注意はMSDSを参照ください。

マジッククリヤー使用説明

1



1

マジッククリヤーを容器に
入れる。



2



1

:

1

マジッククリヤーに
ラッカーシンナー
を同じ重量だけ混ぜ良くかくはん
する。



3



2

:

1

+

1

マジッククリヤー+
ラッカーシンナーと同じ重量の
メラミンを加え良くかくはんする。

必ずマジッククリヤー
+ラッカーシンナーに
メラミンの順で加えて
ください

ポイント

希釈はラッカーシンナー必ず使用してください。