



肉質強靱塗膜

モチモチくん

2液常乾型ウレタン樹脂塗料

《特徴》

- * 1 コートで100 μ m以上の塗装が可能です。
- * 耐候性、耐薬品性、衝撃性等に優れています。
- * 素材を守る強靱な塗膜が作れます。
- * さまざまな塗装方法が可能な塗料です。
- * 常温乾燥での使用になります。

《使用方法》

- * 主剤と硬化剤を指定の混合割合（2：1）に従って混合し十分攪拌してください。
- * シンナーは必ず専用シンナーをご使用ください。
- * シンナー希釈する場合は 主剤 → シンナー → 硬化剤で添加してください。

《注意事項》

- * 主剤は吸湿性があります。吸湿すると発泡の原因となりますので十分留意して下さい。
- * 又、硬化剤は水と反応（空気中の水分等）し、ゲル化しますので注意してください。
- * 主剤・硬化剤混合後出来るだけ短時間で作業して下さい。ゲル化します。

《乾燥時間》

- * 常温乾燥 : 指触乾燥2～4時間

《使用可能素材》

- * 鉄素材、発泡スチロール、木材、COS ボード(ポリエチレンフォーム)、その他

《標準塗装仕様》

項目	内容
調合比	主剤：硬化剤＝2：1
可使時間 20℃	20～40分
希釈シンナー	専用シンナー
希釈率（%）	エアスプレー
	10～30
標準膜厚（ μ m）	100 μ m以上

斎藤塗料株式会社

本社・工場

〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北 3-2-4
TEL(06)6301-4631 FAX(06)6306-0831
E-mail:info@saito-paint.co.jp



JQA-QM6668



《荷姿》

24kg セット（主剤 16kg 硬化剤 8kg）、6kg セット（主剤 4kg 硬化剤 2kg）
専用シンナー 16L、4L

《色相》

クリアー

《塗膜性能》

試験項目	試験方法	試験条件
伸び率	JIS K-6911	120%
引っ張り強度	JIS K-6911	250kgf/cm
硬度	Shere D	40
	鉛筆硬度	2B

項目	試験条件	結果
鉛筆硬度	三菱ユニ キズ	2B
醤油	常温 24 時間 スポット	異常なし
ソース	常温 24 時間 スポット	異常なし
コーヒー	常温 24 時間 スポット	異常なし
紅茶	常温 24 時間 スポット	異常なし
タバスコ	常温 24 時間 スポット	異常なし
モーターオイル	常温 24 時間 スポット	異常なし
沸騰水	浸漬 1 時間	異常なし

斎藤塗料株式会社

本社・工場

〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北 3-2-4
TEL(06)6301-4631 FAX(06)6306-0831
E-mail:info@saito-paint.co.jp



JQA-QM6668