



## ユニットプライマー(特殊合成樹脂下地塗料)

ユニットプライマーは、ノンクロム、ノンリフティング、ノンサンディングと常温から焼付まで幅広い仕様に耐え、用途が飛躍的に広いオールラウンドプライマーです。

### ◎ 特徴

1. 速乾性(20°C×10分) 指触乾燥。
2. 常乾～焼付(160°C×20分)まで可能。
3. 防錆力が強い。
4. ノンクロムで毒性が低い。
5. エアスプレー、エアレススプレーが可能。
6. 専用シンナーの他、ラッカーシンナー、エナメルシンナーの使用が可能です。
7. 一回塗りで厚塗りが出来ます。
8. ブラッシングを起こさない。
9. 塗り重ね性良好。

### ◎ 用途

鋼鉄構造物、配電盤、スチール家具、工作機械、産業機械、農機具等各種金属製品の下塗。

### ◎ 使用上の注意

よく攪拌してご使用いただきますようお願い致します。

### ◎ 上塗適合性

1. ラッカー
2. フタル酸
3. メラミン(焼付型)
4. アクリル(焼付型)
5. ウレタン(二液型)

### ◎ 塗装仕様

塗料	塗装法	膜厚	シンナー	希釈率
ユニットプライマー	エアスプレー	20～30μ	フタルサイトシンナー	20～30%
	エアレススプレー	20～30μ		10～20%

### ◎ 塗布量

塗料	塗布量1回塗り	塗布面積1回塗り
ユニットプライマー	0.18～0.2kg/30μ/m <sup>2</sup>	5.0～5.6m <sup>2</sup> /30μ/kg

乾燥性 常温乾燥 5～10分 で上塗可能。

色相 白・黒・赤錆・オーカー・ベージュ・N-7(グレー)

荷姿 20kg 4kg

## 齋藤塗料株式会社

本社・工場

〒352-0032 大阪市三津屋北 3-2-4  
TEL(06)6301-4631 FAX(06)6306-0831  
E-mail:info@saito.paint.co.jp



JQA-QM6668