



## SPラッカープライマー

SPラッカープライマーは金属（鉄）用下地塗料として作業性・密着性・防錆性に非常に優れています。

### \* 特徴

- ① 速乾性ですぐに上塗り出来ます。
- ② 防錆性良好。
- ③ 鉄部用プライマーです。

### \* 使用方法

| 塗装方法     | エアースプレー                       | エアレススプレー | 刷毛・ローラー |
|----------|-------------------------------|----------|---------|
| 塗料粘度（秒）  | 10～15                         | 20～30    | -----   |
| 希釈率 塗料   | 100                           | 100      | 100     |
| （重量）シンナー | 70～100                        | 50～70    | 10～20   |
| セッティング時間 | 10分間以上                        |          |         |
| 乾燥条件     | 常温乾燥（25℃）指触乾燥10～20分・硬化乾燥1時間以上 |          |         |

\*被塗物の錆、ごみ、油脂分、水分等は完全に除去してください

\*使用前に十分攪拌して下さい。

\*希釈にはラッカーシンナーをご使用下さい。

### \* 用途

金属鉄製品（下地）

### \* 保存期間

6ヶ月

### \* 色目

| 塗料名称             | 標準色       |
|------------------|-----------|
| SPラッカープライマー錆     | （約全艶消色）   |
| SPラッカープライマー錆（艶有） | （艶有色）     |
| SPラッカープライマー白     | （約7分艶消色）・ |
| SPラッカープライマー鼠     | （約7分艶消色）  |

\* 入り目 16kg

# 斎藤塗料株式会社

本社・工場  
 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北3-2-4  
 TEL(06)6301-4631 FAX(06)6306-0831  
 URL:<http://www.saito-paint.co.jp>  
 E-mail:[info@saito-paint.co.jp](mailto:info@saito-paint.co.jp)



JQA-QM6668