



ウレタックス速乾プラサフグレー # 130

ウレタックス速乾プラサフグレー # 130は、吸い込みが少ない为上塗り塗装後の仕上がり感が良く、又肉持ち感、密着性に優れたウレタン樹脂系の塗料では速乾型のプライマーサフェーサーです。

特 長

- 1 上塗りの吸い込みが極めて少なく、平滑な仕上がり面が得られます。
- 2 鉄素材に対して強力な防錆力、密着性に優れています。
- 3 ウレタン樹脂系塗料の中でも速乾型で肉持ち感の有る下地塗料です。
- 4 ノンサンディングタイプとしても使用出来ます。

使用方法

1 素地調整

被塗物のごみ、水分等を除去して下さい。

2 塗料調整

塗料配合 主 剤 : 硬 化 剤 = 4 : 1

粘 度 フォードカップ4号 13～15秒

希 釈 率 ウレタックスシンナー 30～40%

膜 厚 30～50μ

* シンナーは専用シンナーの“ウレタックスシンナー(各種)”をご使用下さい。

3 乾燥時間

常温乾燥: 20℃, 5時間以上

強制乾燥: セッティング 10分以上, 80℃ × 30分以上

4 可使時間

常温 20℃ 8時間

入 り 目 20Kgset(主剤16kg + 硬化剤4kg)

齋藤塗料株式会社

本社・工場
〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北 3-2-4
TEL(06)6301-4631 FAX(06)6306-0831
URL:<http://www.saito-paint.co.jp>
E-mail:info@saito-paint.co.jp



JQA-QM6668