



## SPラッカー

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ S13003

SPラッカーは工業用硝化綿ラッカーで作業性・仕上がり状態が非常によく、金属塗装・木工塗装等、一般的に幅広くご使用頂いております。

### \* 特徴

- ① 仕上りが良好です。
- ② 作業性良好です。
- ③ 工業用ラッカーです。

### \* 使用方法

塗装方法	エアースプレー	エアレススプレー	刷毛・ローラー
塗料粘度 (秒)	10～15	20～30	—————
希釈率 塗料	100	100	100
(重量) シンナー	70～100	50～70	10～20
セッティング時間	10分間以上		
乾燥条件	常温乾燥 (25℃) 指触乾燥10～20分・硬化乾燥1時間以上		

- \* 被塗物の錆、ごみ、油脂分、水分等は完全に除去してください
- \* 使用前に十分攪拌して下さい。
- \* 希釈にはラッカーシンナーをご使用下さい。

### \* 用途

金属製品・木工製品 etc.

### \* 保存期間

6ヶ月

### \* 入り目

原色 16kg・4kg 調色品 16kg

# 齋藤塗料株式会社

本社・工場  
〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北3-2-4  
TEL:(06)6301-4631 FAX:(06)6306-0831  
URL:<http://www.saito-paint.co.jp>  
E-mail:[info@saito-paint.co.jp](mailto:info@saito-paint.co.jp)



JQA-QM6668