



アルミ蒸着用塗料(樹脂用)

品名 : 302アンダーコート(改)、ALトップコート

302アンダーコート及びALトップコート

302アンダーコート、及びALトップコートはスチロール・ABS樹脂用のアルミニウム蒸着用塗料で優れた肉持感、光沢、耐湿性を持つ既調合の塗料です。



1. 塗料品種:

- ① 302アンダーコート(改) 油変性ポリウレタン樹脂塗料
- ② ALトップコート ニトロセルロースラッカー

2. 用途:

トロフィー、玩具、装飾品、雑貨等

3. 塗装仕様

工 程	仕 様	
	302アンダーコート(改)	ALトップコート各色
粘度20℃秒	9~10秒	10~12秒
フォードカップ#4		
塗装法	エアースプレー	エアースプレー
セティングタイム	5分以上	5分以上
乾燥時間	60℃×70分以上	50~60℃×10分以上
標準膜圧	20μ	10~15μ
色相	クリアー(淡褐色)	カラークリアー(染料調色)

* 302アンダーコート、ALトップコートともに既調合ですのでシンナー不要です。

* 素材:ポリカーボネート、アクリルABS用のアンダーコートも別途あります。

斎藤塗料株式会社

本社・工場
 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北3-2-4
 TEL(06)6301-4631 FAX(06)6306-0831
 URL:<http://www.saito-paint.co.jp>
 E-mail:info@saito-paint.co.jp



JQA-QM6668