



伸ばしたり ねじっても割れません!!

① 良く攪拌する

- ・全艶消し
- ・メタリック
- ・メッキ調

特に上記3タイプは

成分が沈殿しやすい為、

割りばしや棒などで攪拌しましょう。



② 少量を取り出す

紙コップやPPカップに
ご利用分を少量取り出し
取り分けてご利用ください



全量使い切る場合は
瓶のままでも問題ございません。



③ 刷毛・筆の場合

まずは原液そのままご利用ください。

塗料の伸びや泡、刷毛目が
気になる場合は

[専用うすめ液]

[専用うすめ液]を少量添加で
お試しください。



※ メッキシルバー / ゴールドは
エアブラシ塗装推奨品です。

④ エアブラシ塗装の場合

基本原色の場合)

専用うすめ液で
希釈してご利用ください。



[基本原色ラインナップ]



[専用うすめ液]



割合)

ウレヒーロー : うすめ液 = 1 : 1

例) ウレヒーロー 10g , うすめ液 10g

もし… 糸引きがある場合 は、

うすめ液を + 10 % ずつ 添加して

糸が引かない程度まで希釈してご利用ください。

※ メッキシルバー / ゴールドは
希釈済み品のため別途説明参照

⑤ メッキタイプについて



メッキシルバー / メッキゴールドは
エアブラシ塗装推奨の希釈済み品にな
ります。まずは無希釈でそのまま
エアブラシ塗装でご利用ください。

筆や刷毛でも塗装は可能になりますが
筆跡や刷毛目が目立ち綺麗な鏡面に
するのが難しく推奨はしておりません。



⑥ メッキ塗装のコツ

キレイな鏡面仕上げにするには、メッキ調成分をより平滑に塗装することで乱反射を防ぎ鏡面に近い仕上りになります。

その為に素地をツルツルな平滑にすることや塗料が吸い込まない下地調整を行うことでより綺麗な鏡面になります。その為、エアブラシ塗装を推奨していますが、他にも流し塗り塗装やディッピング塗装でもメッキ調仕上げにすることも可能です。

色々と挑戦してみてください。



⑥ その他の仕様

[標準膜厚] ウレヒーローは10μ～15μの薄膜仕様です。分厚く塗り過ぎると乾燥不具合が出る事があります

[乾燥条件] 標準膜厚で、常温(20℃)で1時間で指触乾燥(指紋がつかない)の目安になります。完全硬化まで約3日～1週間を目安で、激しく動かしたり組立等の参考にしてください。

[洗浄/希釈] 必ず専用のうすめ液をご利用ください

[調色] 各原色混色可能です。ただし、メッキタイプに基本原色を混ぜるとメッキ感が崩れる場合がございます。

[重ね塗り] 基本原色は完全硬化で塗料を弾く可能性があります。メッキタイプは重ね塗りによって鏡面仕上げが崩れてしまう可能性があります。

⑦ その他の注意事項

- ・塗料ラベル注意事項等を良くお読みの上ご利用ください。
- ・塗装のやり直しの場合は、専用のうすめ液で拭き取り可能です。
ただし、元の素材を専用のうすめ液で侵す可能性がありますので、注意してご利用ください。
- ・ゴムなどの軟質素材については油や汚れが染み込みやすく汚れやすいので、アルコールや中性洗剤などで脱脂洗净をいただいた方が密着性が阻害されるリスクが軽減します。

